WEL AH-4

主用途: NSSC AH-4

フラックス系統:ライム・チタニア型

溶接姿勢:全姿勢

識別色

端面:一

側面:一

特徴及び用途

WEL AH-4 は、耐熱用オーステナイト系ステンレス鋼NSSC AH-4の共金系被覆アーク溶接棒です。火力発電ボイラの伝熱管支持金具、工業炉、炉材金具および高温ガス管等の耐高温強度、耐高温酸化性の要求される構造部材に使用されます。

作 業 注 意

- 1. 原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
- 2. 溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。

溶着金属の化学成分の一例 (%)

	С	Si	Mn	Ni	Cr	Мо	N
製品	0.071	0.24	0.64	12.13	23.79	1.03	0.26

溶着金属の機械的性質の一例

		引張強さ MPa	0.2%耐力 MPa	伸び %	
	製品	726	528	37	

溶接電流値(AC & DC 棒 升)

棒征	圣(mm)	2.6	3.2	4.0	5.0	
棒	長(mm)	300	350	350	350	
電流範囲	下向	55~80	70~120	100~150	150~200	
囲 (A)	立向 上向	50~70	65~105	85~135	_	