

### 主用途：SUS316 クラッド鋼、異材溶接用

#### 特徴及び用途

WEL FCW 309MoTは、オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭素鋼又は低合金鋼との異材溶接に用いられます。また、割れ感受性が低いので割れ易い箇所の溶接に効果があります。

#### 作業注意

3-14ページを参照して下さい。

#### 溶着金属の化学成分の一例 (%)

	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
TS309Mo-FB0	≤0.12	≤1.0	0.5~2.5	≤0.04	≤0.03	12.0 ~16.0	21.0 ~25.0	2.0~3.0	≤0.75
製品	0.060	0.59	1.12	0.023	0.004	12.90	23.30	2.36	0.10

#### 溶着金属の機械的性質の一例

	引張強さ MPa	0.2%耐力 MPa	伸び %
TS309Mo-FB0	≥550	—	≥15
製品	635	475	29

#### 標準溶接条件

溶接姿勢	ワイヤ径 (mmφ)	溶接電流 (A)	アーク電圧 (V)		シールドガス流量 (ℓ/min)	エクステンション (mm)
			100%CO <sub>2</sub>	80%Ar+20%CO <sub>2</sub>		
下 向	1.2	180~200	30~32	28~30	20	15~25
	1.6	220~240	30~32	28~30		
立向上進	1.2	110~140	22~24	21~23	20	15~25