
アルミニウム及びアルミニウム合金ミグ溶接用ワイヤ

No. LT	該当規格					化 学	成 分
銘 柄	JIS	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr
WEL MIG A1100WY	A1100-WY	Si + Fe 0.95以下		0.05 ~0.20	0.05 以下	_	_
WEL MIG A4043WY	A4043-WY	4.5~6.0	0.8 以下	0.30 以下	0.05 以下	0.05 以下	_
WEL MIG A5356WY	A5356-WY	0.25 以下	0.40 以下	0.10 以下	0.05 ~0.20	4.5~5.5	0.05 ~0.20
WEL MIG A5183WY	A5183-WY	0.40 以下	0.40 以下	0.10 以下	0.50 ~1.0	4.3~5.2	0.05 ~0.25



規格(%)								(I) === ×A	
Zn V. Zr		Ti	Ве	その他		Al	シールド ガス	使用用途	
ZII	V, ZI	11	Бе	個々	合計	Al			
0.10 以下	_	_	0.0003 以下	0.05 以下	0.15 以下	99.00 以上	Ar	純Al用	
0.10 以下	_	0.20 以下	0.0003 以下	0.05 以下	0.15 以下	Rem.	Ar	Al-Si合金用	
0.10 以下	_	0.06 ~0.20	0.0003 以下	0.05 以下	0.15 以下	Rem.	Ar	Al-Mg合金用	
0.25 以下		0.15 以下	0.0003 以下	0.05 以下	0.15 以下	Rem.	Ar	Al-Mg-Mn合金用	